

 L 1211	Stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)	List 1/1
		Výtisk č.: 1 2 3
Protokol o zkoušce č.: 410/2025/ZUH		

Stavba: *	MK Třinec, vnitroblok ul. Wolkerova	Místa JV označil:	Pracovník ZL
Specifikace vzorku: *	asfaltová směs	Vzorkař/odběr jádrových vývrtů:	Volný
	obrusná vrstva A ložní vrstva B	penetrační makadam PM	
Datum odběru:	27.05.2025		
Datum dodání:	28.05.2025		
Zkoušeno dne:	28.05.2025-29.05.2025		

1. Zkušební metody a postupy:

ZP 39/20 (ČSN EN 15 527) Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou GC/MS a jejich sumy výpočtem z naměřených hodnot v pevné matici

2. Výsledky zkoušek:

Tabulka 1: Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků

Označení vzorku	Číslo	Hodnota PAU	Nejistota měření	Benzo(a)pyren	Nejistota měření
	vzorku	mg/kg sušiny	%	mg/kg sušiny	%
VN/012/25 JV 1,2 A	2377	147,24	30	6,67	20
VN/012/25 JV 2 B	2378	2576,23	30	173,56	20
VN/012/25 JV 3 A	2379	849,36	30	55,13	20
VN/012/25 JV 3 PM	2380	1570,64	30	106,29	20

3. Výrok o shodě:

4. Stanoviska a interpretace:

Objednatel zkoušky: Město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Zkoušel: Ing. Jiří Duda
Místo zkoušení: Laboratoř

Protokol uzavřen dne: 30.05.2025

Vedoucí ZL Uherské Hradiště: Ing. Jiří Duda

Objednávka (zakázka): 075/2025/ZN

Poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem

**data převzata od subdodavatele ZL č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.

Konec protokolu

