



SO 201

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka		Projektant Kontroloval	Ing. Iveta Kovalová Ing. Pavel Kurečka	 	 Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. U Studia 33, Ostrava 700 30 tel. 597494180, mobil 603266474 kurecka@mostykurecka.cz
Objednatel: Město Třinec					
Stavba (místo) :	MOST PŘES POTOK STAVISKA V TŘINCI, k.ú. KONSKÁ, ev. č. IV/12				
MOST PŘES POTOK STAVISKA V TŘINCI, k.ú. KONSKÁ, ev. č. VII/3					
Část / objekt :	C - Stavební část: SO 201 - Most ev. č. IV/12				
Název :	Sanace SS a NK				
Datum	06/2014				
Formát					
Měřítko					
Účel	DSP + PDPS				
Č.zakázky	2013-46				
Č.soupravy					
Č.výkresu					

SO 201 – Most ev.č. IV/12 – ocelová NK

Sanace nosné konstrukce

Ocelová konstrukce bude před nanesením nátěru a očištěna tryskáním a odmaštěna. Tryskání se provede na stupeň Sa3,0 dle ČSN ISO 8501-1, drsnost střední –G, dle ČSN ISO 8503-1. Konstrukce bude následně opatřena nátěrovým systémem dle TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 19, příloha 19.B.5 – typ IA – požadovaná minimální život ochranného nátěru 30 let, stupeň korozní agresivity dle ČSN EN 12944-2 bude C4+K1, ochranný povlak IA + I speciál. Nátěr bude čtyřvrstvý, celková tloušťka vrstev bude 350 µm.

Předpokládaná skladby nátěrového systému :

- | | |
|---|----------|
| - základní nátěr-dvousložková EP NH s vysokým obsahem zinku tl. 120µm | |
| - podkladový nátěr 1-dvousložková EN NH | tl. 80µm |
| - podkladový nátěr 2-dvousložková EN NH | tl. 80µm |
| - vrchní nátěr-dvousložková PUR NH | tl. 70µm |

Nosná konstrukce – plochy povrchů

Nosník I500 – 6*11,71m*1,61m2/bm= 113,12 m²

Příčník I380 – 3*6,78m*1,26m2/bm= 25,63 m²

Podhled a ocel. nosníky říms – (9,08+2*0,24)*12,07= 115,39 m²

Celkem plocha ocelové NK – 254,14 m²

Otryskání povrchů NK : 254,14 m²

Nový ochranný nátěr NK : 254,14 m²

Sanace spodní stavby a nosné konstrukce

- Povrch spodní stavby bude otryskán tlakovou vodou, čímž budou odstraněny nesoudržné vrstvy betonu; nepoužívat příliš vyskové tlaky, aby nedocházelo ke zbytečným výrazným úbytkům betonu. Sanační malty lze aplikovat pouze na očištěný a únosný podklad, kritéria pro podklad jsou dána normou EN 1504.
- Případná obnažená výztuž bude zbavena koroze (očistit na stupeň Sa2) a opatřena pasivačním nátěrem na bázi cementu. V případě výrazných korozivních úbytků obnažených prutů výztuže budou tyto zesíleny přivařenou příložkou.

- Na otryskaný a očištěný povrch bude nanesena sanační malta/stérka nevyžadující adhezní můstek. Sanační malty lze aplikovat pouze na očištěný a únosný podklad - kritéria pro podklad jsou dána normou EN 1504 v závislosti na třídě pevnosti použité malty. Typ sanační malty bude vybrán v závislosti na tl. sanace. Při tl. sanace > 40mm provést sanaci ve více krocích.
- Na lokálně výrazně poškozené místa použít konstrukční správkovou maltu třídy R4 doplněnou KARI síť R6-100x100 kotvenou trny R8 v rastru 0,3mx0,3m do "zdravého betonu. Trny R8 budou kotveny vlepeny chemickou kotvou do vrtů 12mm hl. min. 150mm
- Je možné použít i jiné sanační malty, popř. sanační malty s adhezním můstekem, pak je nutno maltu nanášet na nezavadlý (živý) kontaktní můstek.
- Na sanaci nad tl. 50mm v místech rozsáhlejšího poškození použít stříkaný beton C20/25 + Kari síť R6-150x150 přivařenou k trnům R8 v rastru 0,3x0,3m (trny vlepeny do spodní stavby)
- Tloušťky sanací jsou uvedeny v následující tabulce
- Po provedení sanačních prací (oprava povrchů maltami i stříkaným betonem) bude povrch celé stavby (100%) tvarově sjednocen sanační stérkou tl. do 5 mm.
- Betonové povrhy budou na závěr celoplošně opatřeny dvojnásobným hydrofobním sjednocovacím protikarbonoatačním nátěrem.
- Betonové povrhy betonů ve styku se zeminou (ve výkopech-ruby opěr a křídel, líc dolní části opěry) budou následně opatřeny 1xpenetračním nátěrem a dvojnásobným asfaltovým nátěrem za studena

Sanace povrchu betonu SS :

tl. sance	50	30	20	10
OP1-beton	15%-5,50m ²	30%-11,0m ²	30%-11,0m ²	25%-9,16m ²
OP1-asf.plocha			25%-2,55m ²	55%-5,60m ²
OP1-ÚP	60%-4,00m ²		40%-2,65m ²	
OP1-ZZ	50%-3,50m ²	50%-3,52m ²		
K1L	20%-2,55m ²		40%-5,10m ²	40%-5,10m ²
K1P	15%-2,15m ²		60%-8,60m ²	25%-3,58m ²
OP2-beton		30%-11,38m ²	30%-11,38m ²	25%-7,59m ²
OP2-asf.plocha			20%-2,38m ²	60%-7,13m ²
OP2-ÚP	60%-4,33m ²		40%-2,89m ²	
OP2-ZZ	50%-3,61m ²	50%-3,61m ²		
K2L	20%-3,58m ²	30%-5,37m ²		50%-8,95m ²
K2P			80%-9,97m ²	20%-2,49m ²
Celkem sanace	29,22m ²	34,88m ²	56,52m ²	49,60m ²

Sanace maltou v tl. 5mm (finální úprava na torkret a sanace – 100%) : 154,1 m²



Podhled NK mostu (pohled od opěry 1 k opěře 2)



Podhled NK mostu – konzolová část mostovky



Pohled na opěru 1 - levobřežní



Pohled na opěru 1



Křídlo K1L



Křídlo K1L



Křídlo K1P



Křídlo K1P



Pohled na opěru 2 - pravobřežní



Pohled na opěru 2



Křídlo K2L



Křídlo K2L



Křídlo K2P



Křídlo K2P